



www.reycosas.co



GALVANIZADO

ALAMBRE RECUBIERTO DE ZINC

- » Alambre pulido sometido a un recubrimiento por inmersión en zinc fundido, proceso el cual mejora su resistencia a la corrosión del acero y le brinda dureza.
- » Materia prima para la fabricación de Mallas, alambre de púas, cercas eléctricas, alambres finos, grapas y cables mecánicos, etc.C



Bogotá, Colombia Avenida Cl. 63 #11-45,
Oficina 802 Chapinero, Barrio Lourdes



318 - 517 2180
317 - 753 3428
318 - 883 3039



www.reycosas.co



Bogota : (1) 7942313
Cali : (2) 8912695
Medellín : (4) 5904575



comercial@reycosas.com
jgutierrez@reycosas.com
reycoinversiones@gmail.com



www.reycosas.co

Especificaciones Tecnicas

Calibre #	BWG			SWG			AWG		
	mm	pulgada	m/kg	mm	pulgada	m/kg	mm	pulgada	m/kg
5	5.59	0.22	5.23	5.38	0.21	5.64	4.62	0.182	7.65
6	5.16	0.2	6.13	4.88	0.19	6.86	4.12	0.16	9.62
7	4.57	0.18	7.82	4.47	0.18	8.17	3.66	0.144	12.19
8	4.19	0.16	9.3	4.05	0.16	9.96	3.26	0.128	15.38
9	3.76	0.15	11.55	3.66	0.14	12.19	2.91	0.115	19.28
9.5	3.58	0.15	12.74	3.43	1.13	13.89	2.75	0.108	21.58
10	3.4	0.13	14.13	3.21	0.13	15.84	2.59	0.102	24.33
10.5	3.23	0.13	15.7	3.08	0.12	17.2	2.45	0.097	27.19
11	3.05	0.12	17.56	2.95	0.12	18.78	2.3	0.091	30.48
11.5	2.91	0.11	19.29	2.79	0.11	20.99	2.17	0.085	34.71
12	2.77	0.11	21.29	2.64	0.1	23.45	2.05	0.081	38.78
12.5	2.59	0.1	24.35	2.49	0.1	26.36	1.94	0.076	43.37
13	2.41	0.09	28.12	2.34	0.09	29.84	1.83	0.072	48.84
13.5	2.26	0.09	31.98	2.18	0.09	34.38	1.73	0.068	54.59
14	2.11	0.08	33.69	2.03	0.08	39.65	1.63	0.064	61.42
14.5	1.97	0.08	42.09	1.93	0.08	43.83	1.54	0.061	68.94
15	1.83	0.07	48.77	1.83	0.07	48.83	1.45	0.057	77.65
16	1.65	0.06	59.99	1.63	0.06	61.42	1.29	0.051	98.1
17	1.47	0.06	75.99	1.42	0.06	81.01	1.15	0.045	123.37
18	1.24	0.05	106.23	1.22	0.05	109.88	1.02	0.04	156.66
19	1.07	0.04	142.66	1.02	0.04	156.65	0.91	0.036	197.53
20	0.89	0.03	206.2	0.82	0.03	242.65	0.81	0.032	248.78
21	0.81	0.03	248.94	0.81	0.03	248.78	0.72	0.028	316.1
22	0.71	0.03	324.01	0.71	0.03	322.91	0.64	0.025	398.66
23	0.63	0.02	411.52	0.61	0.02	439.52	0.57	0.022	504.55
24	0.56	0.02	520.83	0.56	0.022	523.06	0.51	0.02	626.63

Características	
Proceso de Produccion	Galvanizado en Caliente o Frio
Nivel de Zinc	60 - 500 gr/m2
Resistencia a la traccion	350 - 1200 N/mm2
Peso por Rollo	25 - 700 kg



Descripcion del Producto

VENTAJAS

- Resistente a la corrosion
- Maleable y Suave
- Diferentes Calidades
- Gran variedad de Diametros

USOS

- Fabricacion de mallas y Gaviones
- Agrocultivos
- Formas de Alambre
- Cables ACSR
- Alambres de Puas
- Cercas Electricas
- Grapas y Cables Mecanicos



www.reycosas.co



Bogota : (1) 7942313
Cali : (2) 8912695
Medellín : (4) 5904575



318 - 517 2180
317 - 753 3428
318 - 883 3039



comercial@reycosas.com
jgutierrez@reycosas.com
reycosainversiones@gmail.com